

CHONSiS CH17EV1 热熔胶

1. 介绍

CH17EV1 是一种无溶剂型丙烯酸压敏胶树脂，适用于热熔挤出。通过适当的交联工艺，这种粘合剂通常能产生良好的粘合性能和可靠的剪切强度，适用于大多数粘合基材。

2. 应用程序

适用于需要可靠粘合力和剪切性能的工业粘合应用。

3. 特征

紫外光照射下的自由基聚合反应，易于控制分子量

4. 典型特性

规范编写者：这些数值不适用于编写规范。

测试	单元	结果
外观	-	透明、无色、浅黄色
平均分子量 (Mw)	-	600,000
固含量	%	> 99.5%
剥离粘合力*	gf/25mm	1,200

*剥离粘合力：PSA厚度50 微米，PET薄膜厚度50 微米，玻璃

5. 描述

CH17EV1 粘合剂采用特殊的丙烯酸酯单体制成，由 100% 活性成分组成，专门设计用于获得具有优异透明度和良好粘合性能的精确薄涂层，不含任何有机溶剂和其他 VOC。它应作为粘合胶带使用，适用于薄粘合线厚度，在各种基材上具有优异的润湿性和粘合性能。

CHONSiS Inc.

地址 (Address): 江原道横城郡公根面IT谷路 7-48 (25209) 大韩民国
(7-48, IT Vally-gil, Gonggeun-myeon, Hoengseong-gun, Gangwon-do, 25209, Republic of Korea)
电话 (Tel): +82-33-342-2805 | 传真 (Fax): +82-33-342-2806

6. 如何使用

涂层厚度是决定总能量的最重要参数。

为了在充分聚合后实现完全固化而不产生可转化为 VOC 的未固化部分，需要通过大量的活性能进行适当的交联，以优化性能。

7. 锅生活

建议使用前不要暴露在阳光或紫外线下。不建议重复使用与空气接触过的产品。

8. 操作注意事项

注意：容器清空后会有蒸汽和/或产品残留物。处理空容器时，必须遵守标签上的所有危险预防措施。请勿切割或焊接集装箱。请勿重复使用容器。

本产品未包含安全使用所需的安全信息。使用前，请阅读产品和安全数据表以及容器标签，以获取安全使用方法、物理和健康危害信息。

如果您需要材料安全数据表或其他操作信息，请联系 CHONSiS 公司。

9. 使用寿命和储存

本产品在原包装未开封且无阳光和紫外线照射的情况下，于 32° C 或以下温度下储存，一般储存期为自生产日期起 12 个月。

10. 包装信息

本产品有 15 公斤/箱、100 公斤/箱和 1000 公斤/箱三种规格。